



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

1100 RAMOFLEX i

Thermoplastischer Butyldichtstoff

Technische Daten

- Farbe: schwarz
- Basis: PIB
- Dichte (DIN 53479 B): 1,1 g/cm³
- Wasserdampfdurchlässigkeit: 0,04 (cm³/m².d.bar); (ISO 15106-3, 23°C; 90% RLF, 1mm)
- Argondurchlässigkeit: 25 (cm³/m².d.bar); (DIN 53380 T.2, 23°C; 0% RLF, 1mm)
- Schälfestigkeit (IPM 5009): 30 N / 25mm
- Feststoffgehalt (IPM 5003): > 99 %
- MVR: 20 cm³ / 10 Min. (DIN ISO 1133; 5.0 kg; 140°C)
- Alterungsbeständigkeit: sehr gut, wenn nicht direkter Witterung ausgesetzt
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C, kein Schrumpfen, Austrocknen oder Verspröden.
- Lagerzeit: 12 Monate
- Lagerung: in Originalverpackung bei 5°C bis 25°C.
- Lieferform: Schnüre mit 2mm Durchmesser; 22,5 lfm je Rolle; 495 lfm im Karton.

Anwendung

Zur Herstellung von Isolierglasscheiben (Primärdichtung). Mit 1100 RAMOFLEX i stehende Sekundärdichtstoffe und andere Materialien sollen lösungsmittel- und weichmacherfrei sein. Es empfiehlt sich die Verträglichkeit vorab zu prüfen.

Eigenschaften

- Sehr gute Oberflächenklebrigkeit
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Sehr geringe Wasserdampf- und Argondurchlässigkeit
- Einkomponentig
- Lösungsmittelfrei
- Kein Schwund
- Volumenbeständig

Verarbeitung

Die Untergründe müssen tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sowie frei von sonstigen kleberabweisenden Bestandteilen sein. Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +5°C liegen.

Hinweis

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei hohen Verarbeitungstemperaturen besteht Verbrennungsgefahr. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt. Es sind keine Gefahrenhinweise notwendig.

Entsorgung

Als Haus- oder Sondermüll unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften.

Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten



RAMSAUER[®]
DICHTSTOFFE

Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter **www.ramsauer.at** downloaden können.