

ENTFERNER 500

Siliconentferner 500 300 ml

Anwendung

ENTFERNER 500 entfernt Silicon von Holz (unbehandelten sowie anstrichtechnisch behandeltem) Mauerwerk, Putz, Beton, Glas, Emaille, Porzellan, Metallen (zB. Kupfer, Messing, Zink, verzinkter Stahl, Aluminium, blank und eloxiert,...), Kunststoffen (Polymethylmethacrylat, Polycarbonat, Polyester, GFK, PVC,...), Textilien (Baumwolle, Polyester, ... mit Ausnahme von Nylon). Auf allen nicht genannten Untergründen sind eigene Versuche erforderlich. Punktförmige Schimmelbildung kann durch die Behandlung mit ENTFERNER 500 ebenfalls von der Siliconoberfläche entfernt werden.

Verarbeitung

Vorbehandlung: Die zu behandelnden Untergründe müssen unbedingt trocken, frei von fettigen und öligen Substanzen, die Silicondichtstoffoberfläche muss zusätzlich frei von starken Verunreinigungen und Anstrichsystemen sein.

Aufbringen: ENTFERNER 500 wird satt auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen. Die Auftragsdicke beträgt die 2-3fache Höhe (mind. 3 mm) des Silicondichtstoffes. Einwirkzeit: Bei einer Silicondichtstoffdicke von:

1mm ca. 2-4 Stunden

2mm ca. 4-7 Stunden

5mm ca. 12-20 Stunden je nach Silicondichtstofftype

Bei Textilien jedoch max. 30 min, da sonst eine Fleckenbildung möglich ist. Bei Behandlung gegen punktförmige Schimmelbildung empfehlen wir ca. 2 Stunden.

Nach Einwirken von unserem ENTFERNER 500 wird die aufgelöste Siliconmasse zuerst mechanisch (zB. Holzspachtel) grob und danach die Reste mit einem feuchten Tuch entfernt. Anschließend mit sehr viel Wasser spülen und Untergrund wieder trocken reiben. Der zu behandelnde Untergrund muss jedoch absolut trocken vorliegen.

Wegen der Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten und aufgrund der naturgegebenen Vielfalt der Untergrundbeschaffenheit, vor allem in Verbindung mit Natursteinen (Marmor, Granit, Schiefer etc.) sind Vorversuche erforderlich.

Anwendungseinschränkungen

ENTFERNER 500 darf nur auf trockenen Untergründen verwendet werden. Darf nicht auf Nylon (Polyamide) eingesetzt werden.

Lieferform

300 ml Alu-Kartusche - 12 Stk. im Karton

Lagerfähigkeit

ENTFERNER 500 ist in ungeöffnetem Originalgebinde kühl und trocken gelagert, mind. 24 Monate haltbar.

Version: 01/07

Ersetzt Version: 01/06

Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außer unserer Kontrollmöglichkeit. Sie befreien den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, in besonders gelagerten Fällen vor der Verwendung unserer Produkte eigene Versuche anzustellen, ob sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Im Allgemeinen gelten unsere Verkaufsbedingungen.



DATENBLATT

A-5351 Aigen-Voglhub:
Erzeugung von Dichtstoffen

A-4823 Steeg:
Büro - PU Erzeugung - Kreidewerk
Tel. +43/(0)6135/8205-0
Fax +43/(0)6135/8323
E-Mail: office@ramsauer.at
Homepage: <http://www.ramsauer.at>

Zweigniederlassung:
D-85375 Neufahrn/Grüneck,
Münchner Straße 10
Tel. +49/(0)8165/632 577
Fax +49/(0)8165/632 585

