

Iso-Dachlack LF

lösemittelfreier Schutzanstrich für Flachdächer

Lösemittelfreier Anstrich zur Pflege, zum Schutz und Konservieren von Flachdächern bis 5° Neigung mit Dachabdeckungen aus Bitumenbahnen, Faserzement-Platten, Blechabdeckungen, Beton usw. im Außenbereich. Ebenfalls 1:1 mit Wasser verdünnt als Voranstrich anwendbar.

Anwendungsbereiche:

Hochwertiger, kalt zu verarbeitender bituminöser Pflege- und Schutzanstrich für alte und neue Bitumen-Dachbahnen, Bitumen-Dachabdichtungsbahnen, Bitumen-Schweißbahnen, Dachabdeckungen mit Faserzementplatten, Blechdächern, Betondächern usw. Nach Durchtrocknung ist die Beschichtung regenfest, UV-stabil sowie haarrißüberbrückend. Iso-Dachlack LF verlängert somit als Oberflächen- und Intensivschutz die Lebensdauer des Daches und vermindert die Gefahr einer Rißbildung der Dachhaut sowie das Eindringen von Nässe und Feuchtigkeitsunterwanderungen.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, eben sowie frei von Rissen usw. sein. Die zu schützende Flächen dürfen keine Reste von Öl, Fett, Staub, Rost und anderen Trennschichten aufweisen. Der Untergrund darf leicht feucht sein, ohne sichtbaren Film. Die behandelten Flächen dürfen nicht dauerhaft nass sein, da dann keine Durchtrocknung erfolgen kann. Nicht auf Flächen mit stehenden Wasser anzuwenden.

Lose sitzende Teile müssen entfernt werden. Auf saugenden und trockenen Untergründen sollte eine Haftbrücke mit HEY DI Iso-Dachlack LF, 1 : 1 mit Wasser verdünnt aufgebracht werden. Risse, Fugen und Anschlüsse sind mit HEY DI Iso-Spachtelmasse LF zu schließen.

Verarbeitung:

Iso-Dachlack LF ist gebrauchsfertig und kann sofort aus dem Gebinde verarbeitet werden. Vor Gebrauch gut durchrühren. Nach der Trocknung des Voranstrichs, Iso-Dachlack LF mit Rolle, Bürste oder geeignetem Spritzgerät in 2 bis 3 Lagen aufbringen, wobei jede Lage vor der weiteren Bearbeitung durchgetrocknet sein muss. In rißgefährdeten Bereichen sollte HEY DI K100 Gewebeband in die 1. bzw. 2. Schicht eingearbeitet werden. Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden. Nicht bei Regen, drohendem Niederschlägen sowie Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C und über +35°C verarbeiten.

Technische Daten:

Basis:	lösemittelfreier Deckaufstrich auf Latex-Bitumenbasis
Viskosität:	flüssig
Farbe:	schwarz
Geruch:	schwach, charakteristisch
ph-Wert, unverdünnt:	9 - 10
Dichte:	1,05 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +35°C
Verbrauch:	ca. 250 l/m ² pro Anstrich

Reinigung:

Das Werkzeug und verschmutzte Stellen sind sofort mit Wasser zu reinigen. Im ausgetrockneten Zustand nur noch mechanisch.

Lagerung:

Frostfrei, kühl und trocken. Originalverpackt ca. 12 Monate haltbar.

Lieferform:

10-kg-Gebinde

Mit unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift wollen wir die Käufer/Verarbeiter aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen der Praxis nach bestem Wissen beraten; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführungen der Arbeiten haben.

Beratung und Auskunfterteilung begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Bei industrieller Produktion empfehlen wir auf jeden Fall ausreichende Praxisversuche.

Für die einwandfreie, gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr.

Im übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Überreicht durch:

Stand Mai 2009/Druckdatum: 5-09

Niederlassung: D-26789 Leer · Tel. 0491 · 9124216 Fax 0491 · 9124210