



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

# 1203 FLEX SUPERGRUND

Lösungsmittelfrei Grundierung auf Styrol-Butadien-Basis

- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C
- Farbe: violett
- Dichte: 1,3 g/cm<sup>3</sup>
- pH-Wert: 8
- Viskosität: 4.000 mPa.s
- Feststoffgehalt: 65 %
- Trocknungszeit: 1 Stunde
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C
- Lagerung: Bei kühler und trockener Lagerung in original verschlossenen Gebinde 6 Monate
- Lieferform: 1 kg Flasche / 10 Flaschen im Karton / 48 Kartons auf Palette

---

## Eigenschaften

Lösungsmittelfreie, mit haftverbessernden Füllstoffen optimierte Haftbrücke für den Wand- und Bodenbereich. Besitzt eine hohe Verbundhaftfestigkeit auf glatten und dichten Untergründen. Schafft einen sicheren Verbund von nachfolgenden Beschichtungen und Dünnbettmörteln. Ablösung des Belages wird zuverlässig verhindert.

---

## Anwendungsgebiete

Als Haftbrücke und Grundierung auf nicht saugenden und saugenden Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich, vor dem Verlegen von keramischen Belägen. Geeignet sind Untergründe wie hydraulisch erhärtende Zement-, Kalk-, und Gipsputze, Gipsdielen, Gipsfaserplatten, Ziegelmauerwerk, Porenbeton, Kalksandstein, Zement-, Anhydrit-, Magnesia sowie Gussasphaltestriche, Holzdielen, selbstverlaufende Bodenausgleichsmassen, Naturstein, glasierte Fliesen, Stahl und Glas. Für lösemittelhaltige Kleber nicht geeignet.

---

## Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss fest, eben und tragfähig sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein. Die Restfeuchte darf folgende Werte nicht überschreiten:

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Zementestrich:                 | 2 %   |
| Calciumsulfatestriche:         | 0,5 % |
| Calciumsulfatestriche beheizt: | 0,3 % |
| gipsgebundene Putze:           | 1 %   |

(Messung mit CM-Gerät)

---

## Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren und mittels Lammfellrolle, bei nicht saugenden Untergründen unverdünnt, bei saugenden Untergründen 1 : 1 mit Wasser verdünnt, auftragen. Bei einer Anwendung im Außenbereich, ist die Grundierung durch eine flexible Dichtungsschlämme (z.B. 1280 Flex 2-K Dichtungsschlämme) zu schützen.

---

## Verbrauch

Auf glatten, nichtsaugenden Untergründen, z.B. Stahl/GFK, Fliesen liegt der Verbrauch bei 50 g/m<sup>2</sup>. Je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes kann der Verbrauch bis auf 250 g/m<sup>2</sup> ansteigen.



**RAMSAUER<sup>®</sup>**  
**DICHTSTOFFE**

---

### **Trockenzeit**

Ist abhängig von der Temperatur und Luftfeuchte. Bei +15°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 50% beträgt die Trockenzeit 1 Std. Nach dieser Zeit ist die Haftbrücke so weit durchgetrocknet, dass stehendes Wasser sie nicht mehr anweicht.

---

### **Hinweise für Folgearbeiten**

Auf saugenden Untergründen können nachfolgende Beschichtungen frisch in frisch aufgebracht werden, bei nicht saugenden Untergründen, wie glasierten Flächen, Stahl, Glas, GFK muss die Trockenzeit eingehalten werden.

---

### **Reinigung der Arbeitsgeräte**

Werkzeuge und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen

---

### **Gefahrenhinweise**

Kein Gefahrenstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

---

### **Entsorgung**

Restentleerte Gebinde: In Österreich: über die ARA  
In Deutschland: Grüner Punkt über das Duale System

---

### **Mängelhaftung**

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at) down loaden können.