



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

# 1051 RUNDPROFILE HITZEBESTÄNDIG


Das Ramsauer 1051 RUNDPROFIL HITZEBESTÄNDIG ist ein nach DIN 4102-A1 nicht brennbarer Fugenfüllstoff auf Mineralfaserbasis, die mit Glasfasergarn umflochten ist bzw. eine Brandschutzdichtung, welche überwiegend in Dehn- und Bewegungsfugen eingesetzt wird.

Es ist flexibel, elastisch und passt sich hervorragend allen Unregelmäßigkeiten der Fugen an. Aufgrund dieser guten Eigenschaften verhindert das Ramsauer 1051 RUNDPROFIL HITZEBESTÄNDIG je nach Aufbau 90 bis 180 Minuten die Überschreitung der zulässigen Temperaturen sowie den Durchgang von Feuer und Gasen. Endlos verlegbar, sehr schnelle Verarbeitbarkeit.

1051 RUNDPROFIL HITZEBESTÄNDIG enthält kein FCKW-Halon-Verbindungen und ist toxikologisch unbedenklich.

Fugenbreite in mm	Durchmesser in mm	Farbe	VE in Meter
	6	Grau	4 x 100
	8	Grau	4 x 100
	10	Grau	4 x 50
bis 10	12	Grau	2 x 100
10 – 12	15	Grau	2 x 100
12 – 17	20	Grau	8 x 20
17 – 27	30	Grau	4 x 20

Die angegebenen Preise verstehen sich netto.



## Anzahl der Schnurlagen in Abhängigkeit von der Fugenbreite und des Feuer-Widerstandes

Fugenbreite in mm	Schnurdurchmesser in mm	Wand F 90 100 mm*	Wand F 120 120 mm*	Wand F 180 150 mm*
Bis 10	12	3	4	4
10 – 12	15	3	4	4
12 – 17	20	3	3	4
17 – 27	30	2	2	3

Fugenbreite in mm	Schnurdurchmesser in mm	Decke F 90 150 mm*	Decke F 120 150 mm*	Decke F 180 150 mm*
Bis 10	12	3	4	4
10 – 12	15	3	4	4
12 – 17	20	3	3	4
17 – 27	30	2	2	3

\*Mindest-Betondicke oder entspr. klassifiziertes Mauerwerk nach DIN 4102



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

---

#### **Kartoneinheiten**

---

- 4 Rollen á 100m bei Durchmesser 6 und 8 mm
- 4 Rollen á 50m bei Durchmesser 10 mm
- 2 Rollen á 100m bei Durchmesser 12 und 15 mm
- 8 Rollen á 20 m bei Durchmesser 20 mm
- 4 Rollen á 20 m bei Durchmesser 30 mm

---

#### **Mängelhaftung**

---

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter **[www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at)** downloaden können.