

Bitumen-Voranstrich

Bauwerksabdichtung auf der **Positivseite**

Hochwertiger lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich und Haftvermittler für die Flächenvorbehandlung bei saugenden und trockenen Untergründen vor dem Aufbringen von Bitumen-Verklebungen, Isolier- und Schutzanstrichen, Bitumen-Dichtungsbahnen sowie Bitumen-Spachtelmassen.

Anwendungsgebiete:	HEY DI Bitumen-Voranstrich ist ein hochwertiger, bituminöser Voranstrich und Haftvermittler, bestens geeignet zur Flächenvorbehandlung vor dem Aufbringen von Bitumenverklebungen und Beschichtungen im Boden-, Wand und Dachbereich, vor der Weiterverarbeitung von HEY DI Bitumen-Dachlack, HEY DI Bitumen-Kaltkleber, HEY DI Bitumen-Spachtelmasse, HEY DI SK Coating sowie HEY DI SK 3000 S Dichtungsbahn. Bitumen-Voranstrich ist wasserundurchlässig, leicht streich- und verarbeitbar sowie elastisch mit hoher Klebekraft. Als Grundierung im Außenbereich anzuwenden. Frost- und tausalzbeständig.
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss saugfähig, fest, tragfähig, sauber, eben und trocken sein. Die zu schützenden Flächen dürfen keine Reste von Öl, Fett, Staub, Rost sowie anderen Trennschichten aufweisen. Lose sitzende Teile müssen entfernt werden. Pfützenbildung auf der Oberfläche ist zu vermeiden. Auf stark saugenden Untergründen wie z.B. Porenbeton empfiehlt sich der Einsatz von HEY DI K100 schwarz oder HEY DI Bitflex.
Verarbeitung:	<p>Bitumen-Voranstrich ist gebrauchsfertig, kann sofort aus dem Gebinde verarbeitet werden. Der Primer wird mittels Besen, Bürste, Pinsel oder geeignetem Spritzgerät gleichmäßig und vollflächig in einer Schicht auf den Untergrund aufgetragen. Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Umgebungsbedingungen ca. 2 Stunden.</p> <p>Der Anstrich ist von unten nach oben auszuführen. Bitumen-Voranstrich ist je nach Witterung und Untergrund nach ca. 3 bis 4 Stunden ausgetrocknet.</p> <p>Nicht bei Regen, drohendem Niederschlägen sowie Luft- und Untergrundtemperaturen unter -5 °C verarbeiten.</p>
Folgearbeiten:	Nach ca. 3 bis 4 Stunden kann mit dem Auftragen von Bitumen-Dachlack, Bitumen-Kaltkleber, Bitumen-Spachtelmasse, SK Coating oder der Verlegung von SK 3000 S Dichtungsbahn begonnen werden.
Reinigung:	Werkzeug und verschmutzte Stellen mit HEY DI Epoxan Reiniger säubern. Im ausgetrockneten Zustand mechanisch entfernen.
Verbrauch:	ca. 0,2 bis 0,6 l/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Farbe:	schwarz
Verarbeitungstemperatur:	- 5 °C bis +25 °C
Verarbeitungszeit:	ca. 2 Stunden
Belastbar:	nach ca. 3 bis 4 Stunden

- Lagerung:** Kühl und trocken, an gut gelüfteten Orten lagern. Original verpackt ca. 12 Monate haltbar. Die Behälter müssen dicht verschlossen sein. Von Zündquellen fernhalten. Feuer und offenes Licht sind zu vermeiden.
- Arbeitsschutz:** Bitumen-Voranstrich ist entzündlich. Die Verarbeitung darf nur im Freien oder gut gelüfteten, nicht geschlossenen Räumen erfolgen. Nicht zur Verwendung in Innenräumen geeignet! Bei der Arbeit nicht rauchen sowie geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Berührung mit der Haut vermeiden. Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sowie die gültigen Unfallverhütungsvorschriften und Merkblätter der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie sind zu beachten.
- Lieferform:** 5-, 10- und 30-l-Blechgebinde

Mit unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift wollen wir die Käufer/Verarbeiter aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen der Praxis nach bestem Wissen beraten; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführungen der Arbeiten haben.

Beratung und Auskunfterteilung begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Bei industrieller Produktion empfehlen wir auf jeden Fall ausreichende Praxisversuche.

Für die einwandfreie, gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr.

Im übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Überreicht durch:

Stand Juli 2005/Druckdatum: 05-07

Niederlassung: D-26639 Wiesmoor · Tel. 04944 · 92030 Fax 920322