

GLASLEISTENFÜLLER 490

Neutral vernetzender Silcondichtstoff - Alkoxy System

Basis:	Alkoxy System
Shore Härte:	ca. 20 (A DIN 53505)
E-Modul 100%:	0,3 N/mm ² (DIN 53504)
Bruchdehnung:	450% (DIN 53504)
Zul. Fugenbewegung:	ca. 25%
Spez. Gewicht:	ca. 1,03
Temperaturbeständigkeit:	- 40° C bis + 150° C
Verarbeitungstemperatur:	+5° C bis + 35° C
UV- und witterungsbeständig	
VSG-geeignet	

Eigenschaften

GLASLEISTENFÜLLER 490 ist ein dauerelastischer, alterungsbeständiger Silikonkautschuk auf neutraler Basis, der speziell mit einer Vielzahl von Anstrichsystemen verträglich ist.

Anwendung

GLASLEISTENFÜLLER 490 ist geeignet zur Abdichtung bzw. Hinterfüllung von Flügelrahmen und Glashalteleiste zur Verbesserung der Dichtheit. Der Dichtstoff baut nur eine geringe Haftung auf, so daß die Glasleisten bei Wartungsarbeiten ohne große Mühe wieder entfernt werden können.

Verarbeitung

Einbringen des Dichtstoffes: GLASLEISTENFÜLLER 490 ist innerhalb der Verarbeitungstemperatur gleichmäßig und blasenfrei in die Fuge einzubringen.

Anwendungseinschränkungen

GLASLEISTENFÜLLER 490 darf nur im oben beschriebenen Anwendungsbereich eingesetzt werden (nicht geeignet für Verfugungen bzw. Verglasungen).

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Das Verschlucken, der längere oder wiederholte Kontakt mit der Haut ist zu vermeiden. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt anfordern!

Lieferform


Kartuschen zu 310 ml, Folienbeutel zu 400 ml und zu 600 ml, je 20 Stk. im Karton

Lagerfähigkeit

8 Monate, kühl und trocken



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE



DATENBLATT

Version: 01/07

Ersetzt Version: 01/06

Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außer unserer Kontrollmöglichkeit. Sie befreien den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, in besonders gelagerten Fällen vor der Verwendung unserer Produkte eigene Versuche anzustellen, ob sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Im Allgemeinen gelten unsere Verkaufsbedingungen.

A-5351 Aigen-Voglhub:
Erzeugung von Dichtstoffen

A-4823 Steeg:
Büro - PU Erzeugung - Kreidewerk
Tel. +43/(0)6135/8205-0
Fax +43/(0)6135/8323
E-Mail: office@ramsauer.at
Homepage: <http://www.ramsauer.at>

Zweigniederlassung:
D-85375 Neufahrn/Grüneck,
Münchner Straße 10
Tel. +49/(0)8165/632 577
Fax +49/(0)8165/632 585

