

DACH + SOLAR 460



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

Dauerelastische Einkomponenten - Silicon – Dichtungsmasse

Basis:	Amin-System (färbig) Alkoxy-System (transparent)
Shore Härte:	ca. 30 (ADIN53505)
Zugfestigkeit:	ca. 0,27 N/mm ² (DIN52455)
Bruchdehnung:	650 % (DIN 52455)
Spez. Gewicht:	transparent ca. 1,04 , färbig 1,3 (DIN 52451)
Temperaturbeständigkeit:	- 50° C bis + 150° C
Verarbeitungstemperatur:	+ 5° C bis + 35° C

Eigenschaften:

DACH + SOLAR 460 ist ein Siliconkautschuk auf Aminbasis (Farbe transparent auf Alkoxy-Basis), besonders vorgesehen für Spenglerarbeiten, da eine sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen, die in diesem Handwerk angetroffen werden, ohne Voranstrich erzielt werden kann.

Anwendung:

DACH + SOLAR 460 ist besonders geeignet für die Abdichtung von Dehnungs- und Stoßfugen, Verklebungen, Solararbeiten sowie Hausanschlüssen mit Bodenplatten wie sie bei Spenglerarbeiten immer wieder vorkommen. Im Speziellen auch geeignet für Solarverglasungen durch seine UV-Beständigkeit.

Verarbeitung

Vorbehandlung der Haftflächen: Die Haftflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Falls erforderlich die Haftflächen sorgfältig primern. Teer- und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftuntergrund ungeeignet.

Fugenausbildung: Bei bewegungsausgleichenden Fugen müssen die Dimensionen auf die max. Bewegungsaufnahme ausgelegt sein. Ein Mindestquerschnitt der Fuge von 3x5 mm ist einzuhalten. Bei extrudierten Polyacrylaten z.B. Lichtkuppeln verwenden Sie unser Produkt ACRYLGLAS 400 (Spannungsrisse).

Einbringen des Dichtstoffes: DACH + SOLAR 460 ist innerhalb der Verarbeitungstemperatur gleichmäßig und blasenfrei in die Fuge einzubringen. Bei einer Vorbehandlung des Untergrundes mit Primer ist dessen Ablützeit zu beachten. Bei der Nacharbeit ist ein guter Kontakt mit den Haftflächen/Fugenflanken sicherzustellen (Abglätten mit Ramsauer Glättmittel).

Lieferform


Kartuschen zu 310 ml, je 20 Stk. im Karton
Folienbeutel zu 400ml und zu 600ml auf Anfrage

Farben

grau, schwarz, dunkelbraun, transparent

Lagerfähigkeit

1 Jahr, kühl und trocken



DATENBLATT

Version: 01/08

Ersetzt Version: 01/06

Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außer unserer Kontrollmöglichkeit. Sie befreien den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, in besonders gelagerten Fällen vor der Verwendung unserer Produkte eigene Versuche anzustellen, ob sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Im Allgemeinen gelten unsere Verkaufsbedingungen.

A-5351 Aigen-Voglhub:
Erzeugung von Dichtstoffen

A-4823 Steeg:

Büro - PU Erzeugung - Kreidewerk

Tel. +43/(0)6135/8205-0

Fax +43/(0)6135/8323

E-Mail: office@ramsauver.at

Homepage: <http://www.ramsauer.at>

Zweigniederlassung:

D-85375 Neufahrn/Grüneck,

Münchner Straße 10

Tel. +49/(0)8165/632 577

Fax +49/(0)8165/632 585

