

# LEINÖLKITT 830



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

## Eigenschaften

RAMSAUER LEINÖLKITTE sind besonders leicht zu verarbeiten und zeichnen sich gegenüber anderen Leinölkitten durch eine unbedingt verlässliche Standfestigkeit aus.

Fenster mit RAMSAUER LEINÖLKITTEN können gleich nach der Verkittung auf die Baustelle transportiert werden, ohne Absacken befürchten zu müssen.

Unsere LEINÖLKITTE werden fest, aber nie steinhart, dadurch sind sie besser geeignet Erschütterungen und Spannungen aufzunehmen, und lassen sich bei notwendiger Reparatur mit dem Messer leicht herausschneiden.

Spezifisches Gewicht: 2,26

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C

## Anwendung

RAMSAUER LEINÖLKITTE für Holzfenster

Die Glasfäze müssen vor dem Verkitten bei Holzfenstern mit einem offenporigen leinölkittverträglichen Anstrichsystem gestrichen sein.

RAMSAUER LEINÖLKITTE müssen nach ausreichender Hautbildung, frühestens nach 2 bis 3 Wochen, spätestens nach Bildung einer festen Haut, mit einem witterungsbeständigen, deckenden Anstrichsystem versehen werden.

## Lieferform

Dosen zu 10 kg


Kleinpackungen zu 1 kg - 25 kg im Karton

## Farbe

grau

## Lagerfähigkeit

Dosen und Kleinpackungen: 1 Jahr



DATENBLATT

Version: 01/06

Ersetzt Version:

Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außer unserer Kontrollmöglichkeit. Sie befreien den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, in besonders gelagerten Fällen vor der Verwendung unserer Produkte eigene Versuche anzustellen, ob sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Im Allgemeinen gelten unsere Verkaufsbedingungen.

**A-5351 Aigen-Voglhub:**  
**Erzeugung von Dichtstoffen**

**A-4823 Steeg:**

**Büro - PU Erzeugung - Kreidewerk**

Tel. +43/(0)6135/8205-0

Fax +43/(0)6135/8323

E-Mail: [office@ramsauer.at](mailto:office@ramsauer.at)

Homepage: <http://www.ramsauer.at>

**Zweigniederlassung:**

D-85375 Neufahrn/Grüneck,

Münchner Straße 10

Tel. +49/(0)8165/632 577

Fax +49/(0)8165/632 585

