

Universal-Montageschaum 801 PLUS B2

TÜV-geprüftes, garantiert verklebungsfreies Sicherheitsventil

- Erhöhte Lagerfähigkeit in jeder Position
- Erhöhte Ausbeute
- Optimale Dosier- und Wiederverwendbarkeit ohne Verschmutzung
- Verringeres Unfallrisiko

„Universal-Montageschaum 801 B2 PLUS“ ist ein feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger Adapterschaum. Das abgefüllte Treibmittelgemisch ist FCKW, HFCKW, FKW und HFKW-frei und entspricht damit der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 17.05.2006, über bestimmte fluoridierte Treibhausgase, der FCKW-Halon-Verbotsverordnung der EU Nr. 3093/94, der Stoffverordnung der Schweiz sowie den Anforderungen des Klimabündnisses Österreich. Geprüft auf Fugenschalldämmung vom ift-Rosenheim: Bewertete Schalldämmung: 59 dB (bei 2cm Querschnitt). Dieses Produkt unterliegt in der Entwicklung und der Herstellung den strengen Qualitätssicherungsnormen der ISO 9001/EN29001.

Anwendungsgebiet:

Allgemein dort, wo überbrückend verklebt und isoliert werden muss, z.B. bei der Türfuttermontage, im Fensterbau zum sauberen und kontrollierten Hinterfüllen und zum isolierenden Abdichten von Anschlussfugen bei Fenstern und Rollladenkästen. Aber auch beim Füllen der Anschlussfugen von Außenlüftern sowie zum Ausschäumen von kleinen Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen. Allgemein im Hochbau, wo Platten, Verputzstützen u.ä. abgedichtet werden sollen.

Eigenschaften:

Ramsauer „Universal-Montageschaum 801 B2 PLUS“ haftet auf allen üblichen Baumaterialien, ausgenommen Polyethylen, Silikon, Öls und Fette, Formtrennmittel o.ä. Der Schaum lässt sich bei Temperaturen von +5°C bis +25°C verarbeiten. „Universal-Montageschaum 801 B2 PLUS“ entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1. Der Schaum lässt sich bei Temperaturen von +5°C bis +30°C verarbeiten. Der ausgehärtete Schaum ist halbhart, elastisch, überwiegend geschlossenzellig, verrottungsfest, feuchtigkeitsbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C. Er ist alterungsbeständig, jedoch nicht gegen UV-Strahlung. Die Wärme- und Schalldämmwerte sind ausgezeichnet.

Arbeitsvorbereitung:

Die Untergründe müssen fest, sauber, staub- und fettfrei sein. Von losen Teilen befreien und unmittelbar vor der Verarbeitung die Untergründe gut mit Wasser befeuchten. Eventuell mit geeigneten Tiefenprimern tragfähig machen. Alle Bauteile fachgerecht zur Befestigung vorbereiten. Ramsauer „Universal-Reiniger 817/827“ zur eventuellen Reinigung und Entfernung frischen Schaums bereitstellen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei +20 °C. Zu kalte Dosen vorsichtig im lauwarmen Wasserbad erwärmen. **Niemals über +50 °C erhitzen**, da sonst Explosionsgefahr besteht. Zu heiße Dosen z.B. aus dem Fahrzeug im Sommer, entsprechend im kalten Wasserbad kühlen. Gelegentliches Schütteln unterstützt den Temperaturengleich. Adapter mit Verlängerungsschlauch fest bis zum Anschlag auf das Ventil aufschrauben. Nach der Verarbeitung Verlängerungsröhrchen in die Aufnahmevorrichtung schieben und über die Dichtlippe stülpen. **Auf festen Sitz achten**. Zur Wiederverwendung Verlängerungsröhrchen aus der Aufnahmevorrichtung ziehen. Dose vor Gebrauch gut schütteln (ca. 15 – 20 mal).

Verarbeitung:

Die Hinweise auf der Dose beachten. Der frische Schaum dehnt sich noch um das eineinhalb- bis zweifache aus, daher die Hohlräume nicht überfüllen. Der Schaumaustritt ist durch unterschiedlichen Druck oder Kippen des Adapters genau regulierbar. Die Dose stets mit dem Ventil nach unten halten. Ventilhebel vorsichtig betätigen, um die Schaummenge zu kontrollieren. Der Schaum erreicht ausreichende Feuchtigkeit und Überfüllung der Hohlräume kann es zu ungewünschter, nachträglicher Ausdehnung des Schaums kommen. Frische Schaumflecken sofort mit „Reiniger 817/827“ entfernen, dies kann nur innerhalb der klebfreien Zeit erfolgen. Ausgehärteter Schaum ist nur mit „Schaumlöser 831“ oder mechanisch zu beseitigen. Eine angebrochene Dose ist innerhalb von 4 Wochen zu verbrauchen.

Wichtiger Hinweis:

Ramsauer „Universal-Montageschaum 801 B2 PLUS“ härtet nur gleichmäßig und schnell aus bei ausreichendem Feuchtigkeitsangebot, daher Untergründe stets gut befeuchten.

Technische Daten (ermittelt bei +20 °C, 50 % RLF):

Ausbeute, freigeschäumt (Raumgewicht ca. 16 kg/m³)

750 ml Dose

Rohdichte, fugengeschaumt

Zelligkeit

Klebfrei

Schneidbar nach (20mm Strang)

Voll belastbar nach (20mm Strang)

Verarbeitungstemperatur (Dose und Untergrund)

Optimale Verarbeitungstemperatur (Dose und Untergrund)

Zugfestigkeit (in Anlehnung an DIN 53430)

Reißdehnung (in Anlehnung an DIN 53430)

Scherfestigkeit (in Anlehnung an DIN 53427)

Druckspannung bei 10 % Stauchung (in Anlehnung an DIN 53421)

Wasseraufnahme (in Anlehnung an DIN 53433)

Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612)

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Schaumstranges

Dauernd

Kurzfristig

Baustoffklasse (nach DIN 4102, Teil 1)

Lagerfähigkeit (bezogen auf trockene und kühle Lagerung)

bei höheren Temperaturen kann sich die Lagerfähigkeit erheblich verkürzen

bis zu 40 Liter
ca. 25 kg/m³
mittel-fein
ca. 8 – 9 Min.
ca. 12 – 15 Min.
ca. 12 Stunden
+ 5 °C bis + 30 °C
+ 30 °C
7 – 9 N/cm²
ca. 250 %
4 – 6 N/cm²
3 – 4 N/cm²
0.3 Vol.-%
0.04 W/mK
- 40 °C bis + 80 °C
- 40 °C bis + 100 °C
2
15 Monate



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

DATENBLATT

A-5351 Aigen-Vogelhub:
Erzeugung von Dichtstoffen

A-4823 Stauß:
Büro - PU Erzeugung - Kleidwork
Tel. +43/06135/82054
Fax +43/06135/8323
E-Mail: office@ramsauer.at
Homepage: <http://www.ramsauer.at>

Zweig Niederlassung:
D59427 Umm,
Benzachstraße 12/14
Tel. +49/08165/632 577
Fax +49/08165/632 585



Version: 01/09
Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außer unserer Kontrollmöglichkeit. Sie betreffen den Kunden
keinstens von dem Erfordernis, in besonders gelagerten Fällen vor der Verwendung unserer Produkte eigene Versuche
anzustellen, ob sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Im Allgemeinen gelten unsere Verkaufsbedingungen.

Ersatz Version: 01/08