

KACHELOFEN 420

Elastische 1K-Dichtungsmasse auf Acrylatdispersion

Dauerdehnfähigkeit: 10%
Shore Härte: ~ 20
Verarbeitungstemperatur: +5° C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit: - 20° C bis +180°C
Spez. Gewicht: 1,5 g/cm³

Eigenschaften

KACHELOFEN 420 ist eine **gebrauchsfertige** plastoelastische Fugendichtungsmasse auf Acrylat-Basis mit bester Haftung auf Ofenkacheln und allen saugenden Untergründen.

Anwendung

KACHELOFEN 420 eignet sich im speziellen zur Verfüugung bei Rissen von Kachelöfen und deren Anschlüsse zu Mauerwerk, etc.

Verarbeitung

Lose Teile entfernen. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Kappe des Gewinderippels der Kartusche gerade abschneiden. Spritzdüse aufschrauben und auf Fugenbreite schräg abschneiden. Die Fugen mit der passend zugeschnittenen Düse satt ausfüllen und anschließend mit einem nassen Finger oder Schwamm nachziehen und verlichten. Überschüssige Masse vorsichtig mit reinem Wasser wegwischen. Eine raue Oberfläche kann ca. 20 Minuten danach mit einem feuchten Pinsel oder Schwamm erreicht werden.

Achtung

KACHELOFEN 420 ist bis zur Bildung einer festen Haut (ca. 24 Stunden) wasserlöslich. Der Kachelofen darf erst nach vollständigem Vernetzen der Dichtmasse (2-3 Wochen) in Betrieb genommen werden.

Anwendungseinschränkungen

KACHELOFEN 420 ist bis zur Bildung einer festen Haut (ca. 12 Stunden) vor Feuchtigkeitseinwirkung oder Lösungsmittel zu schützen und nach ca. 24 Stunden überstreichbar. Eine Dehnung der Fuge kann zu einer Rissbildung des Anstriches führen. Der Dichtstoff sollte, wenn möglich, an den Anstrich angepasst werden.

Lieferform

Kartusche zu 310 ml je 20 Stk. im Karton

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Das Verschlucken, der längere oder wiederholte Kontakt mit der Haut ist zu vermeiden. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt anfordern!

Farben

reinweiß, perlweiß, florella, hellbeige, lichtgrau, vergißmeinnicht, ultramarin, anthrazit, schwarz, dunkelgrün, hellgrün, capri, farn, sandbeige, siena, zimt, vogelbeere, nussbraun
Fordern Sie bitte unsere aktuelle Farbkarte an!

Lagerfähigkeit

1 Jahr, kühl und trocken, vor Frost schützen!


Version: 01/08

Ersetzt Version: 01/06

Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außer unserer Kontrollmöglichkeit. Sie betreiben den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, in besonders gelagerten Fällen vor der Verwendung unserer Produkte eigene Versuche anzustellen, ob sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Im Allgemeinen gelten unsere Verkaufsbedingungen.



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE



DATENBLATT

A-5351 Aigen-Voglhub:
Erzeugung von Dichtstoffen

A-4823 Steeg:

Büro - PU Erzeugung - Kreidewerk

Tel. +43/(0)6135/8205-0

Fax +43/(0)6135/8323

E-Mail: office@ramsauer.at

Homepage: <http://www.ramsauer.at>

Zweigniederlassung:

D-85375 Neufahrn/Grüneck,

Münchner Straße 10

Tel. +49/(0)8165/632 577

Fax +49/(0)8165/632 585

