

PUR

RUNDSCHNUR HS

offenzellig

Produktbeschreibung:

Offenzelliger Polyester Rundschaum HS, Einstellung gelb hart

Anwendungsbereich:

Hinterfüllmaterial von Fugen um eine drei Flankenhaftung zu vermeiden, Fugentiefe zu dimensionieren, im Innen- und Außenbereich, bei Dehn- und Anschlußfugen, Profiliglasabdichtung, Zwischenwänden, Bodenbelägen, vorgehängte Wände, Fenster, Abdeckungen, Bauten, vorfabrizierte Elemente, usw. Abdichtung im Sanitärbereich, Acrylglas Plexiglas, Bau- und Anschlußfuge, Baufuge, Dach und Wand, Fenster- und Anschlußfugen, Ganzglasfassaden, Glas- und Alu Fassadenbau, Innenausbau, Marmor und Naturstein, Montage von Fenster und Türen, Schalldämmung, Structural Glazing.

Technische Daten:

| | | |
|----------------------|------------------------|-----------|
| Materialbasis | Polyester offenporig | |
| Form | rundprofil | |
| Rohrdichte | 22.0 Kg/m ³ | DIN 53420 |
| Stauchhärte | 40% Kpa 21 +- 5 | DIN 53577 |
| Zugfestigkeit | 150 +- 50 kPa | DIN 53571 |
| Bruchdehnung | 100% +- 50 | DIN 53571 |
| Brandverhalten | B2 | DIN 4102 |
| Farbe | gelb | |
| Druckverformungstest | kleiner als 5 | |

Lieferform:

| | |
|-------------|--------|
| 1m Stangen | |
| Durchmesser | Karton |
| 10mm | 2000m |
| 15mm | 900m |
| 20mm | 500m |
| 25mm | 350m |
| 30mm | 250m |
| 35mm | 200m |
| 40mm | 150m |
| 50mm | 100m |
| 60mm | 70m |
| 70mm | 40m |

Verarbeitung:

Hinterfüllmaterial im Innenbereich, vermeidet eine Dreiflankenhaftung.

Bei der Einbringung der Profile muss darauf geachtet werden, dass das Profil ca. 25% komprimiert wird.

HINWEIS:

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.