



Fugenmörtel

weiß · silbergrau · grau
Hydraulisch erhärtend

- 1–5 mm Fugenbreite
- geschmeidig und leicht zu verarbeiten
- rissfreies Abbinden
- wasserfest und frostsicher

Produktbeschreibung

Fugenmörtel zur Verfugung von Keramikbelägen und Natursteinen für Fugenbreiten von 1 bis 5 mm.

- geschmeidig und leicht zu verarbeiten
- rissefreies Abbinden
- sichere Haftung an den Fugenflanken
- nach dem Aushärten wasserfest
- frostbeständig

Fugenmörtel ist chromatarm nach TRGS 613.

Anwendungsbereiche

Fugenmörtel eignet sich zur Verfugung von keramischen Wand- und Bodenbelägen, Glasmosaik und Natursteinplatten im Innen- und Außenbereich.

Hellen Marmor nur mit Fugenmörtel weiß verfugen.

Verarbeitung

Fugenmörtel nicht unter +5 °C verarbeiten. Mit der Verfugung erst nach dem Abbinden des Verlegemörtels oder Dünnbettklebers beginnen, frühestens 24 Stunden nach der Verlegung. Vor Beginn der Verfugungsarbeiten Fugen gegebenenfalls auskratzen und Fläche reinigen. Bei warmer und trockener Witterung sowie Verlegung im Dickbett Fugenbereich vornässen.

Bei zu früher Verfugung oder stark unterschiedlichem Saugverhalten des Untergrundes kann es zu einer Farbtonveränderung kommen.

In einem sauberen Gefäß wird die entsprechende Menge Wasser vorgegeben und Fugenmörtel eingerührt, bis eine pastenförmige Konsistenz erreicht ist.

Wasserzugabemenge

5-kg-Gebinde – ca. 1,3 l
25-kg-Gebinde – ca. 6,5 l

Danach ca. 3 Minuten stehenlassen und nochmals kurz aufrühren. Die Verarbeitungszeit bei +20 °C beträgt ca. 1 Stunde.

Der Fugenmörtel wird mittels Gummispatchel am besten zuerst quer und dann nochmals diagonal zur Fuge eingeschlämmt. Es ist darauf zu achten, daß die Fugen vollständig ausgefüllt sind. Nachdem der Fugenmörtel etwas angezogen hat, wird die Belagsoberfläche mit einem nassen Schwamm oder Schwammbrett abgewaschen. Nach Trocknung des Fugenmörtels ca. 24 Stunden nach dem Verfugen wird der auf der Belagsfläche verbliebene Mörtelschleier mit einem trockenen, sauberen und verfärbungsfreien Tuch abgerieben.

Frisch verfugte Flächen vor Zugluft und Sonneneinstrahlung schützen. Bei trockener und warmer Witterung ca. 24 Stunden nach dem Polieren nochmals kräftig nachnässen. Die verfugte Fläche ist nach ca. 48 Stunden Aushärtezeit belastbar.

In den ersten 28 Tagen dürfen Reinigungsarbeiten **nicht** mit Wasser durchgeführt werden, dem ein Zusatzmittel (Spül- oder Reinigungsmittel) beigelegt ist.

Farben

weiß, silbergrau, grau

Verbrauch

Mittelmosaik:	ca. 1,0 kg/m ²
Kleinmosaik:	ca. 1,5 kg/m ²
Fliesen 15/15 cm:	ca. 0,5 kg/m ²
Fliesen 20/20 cm:	ca. 0,4 kg/m ²

Arbeitsschutz

Enthält Zement, reagiert mit Wasser alkalisch. Augen- und Hautreizungen sind möglich.

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern.

Giscode ZP 1

Lagerung

Kühl und trocken.
Lagerfähig mindestens 6 Monate.

Lieferform

5-kg-Beutel
25-kg-Sack

Mit unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift wollen wir die Käufer/Verarbeiter aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen der Praxis nach bestem Wissen beraten; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Beratung und Auskunfterteilung begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Bei industrieller Produktion empfehlen wir auf jeden Fall ausreichende Praxisversuche.

Für die einwandfreie, gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr.

Im übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Überreicht durch:

Druckdatum: Mai 2006