

SPIEGEL KLEBER 660

Industriekleber auf Siliconbasis - Neutralvernetzend



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

Eigenschaften

SPIEGELKLEBER 660 ist ein Einkomponenten - Siliconkautschuk. Durch gute Haftung und schnelle Aushärtung ist er zur Verklebung von Spiegeln auf verschiedenen Untergründen bestens geeignet.

Verarbeitung

SPIEGELKLEBER 660 haftet auf allen trockenen, fett- und staubfreien, nichtsaugenden Untergründen auch ohne Primer. Auf saugendem Untergrund ist ein Sperrgrund (Lack) aufzutragen und anschließend nach Trocknung des Lackes ein Haftversuch mit SPIEGELKLEBER 660 durchzuführen. Bei schlechter Haftung empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers.

SPIEGELKLEBER 660 darf niemals punktförmig, sondern muss in Streifen aufgetragen werden. Die Lackschutzschicht des Spiegels nicht beschädigen! Außerdem soll die Verklebung des Spiegels mit dem Untergrund unmittelbar nach Auftragen der Klebemasse erfolgen. Je m² Spiegelfläche sind mindestens vier Kleberaupen mit einer Breite von max. 10 mm senkrecht aufzutragen. Eine zusätzliche Verklebung mit Spiegelbändern ist vorteilhaft und unterstützt die Fixierung am Untergrund. Der Spiegel muss bis zur Aushärtung des Spiegelklebers in der gewünschten Lage fixiert werden. Erst nach 24 Stunden bei 20 °C und ca. 50% relativer Luftfeuchtigkeit hat der Spiegelkleber die erforderliche Festigkeit erreicht!

Beachten Sie bei der Verklebung die Technischen Richtlinien des Glaserhandwerks Nr. 11 „Montage von Spiegeln“.

Anwendungseinschränkungen

Unsere Angaben beziehen sich auf eigene Versuche an Spiegeln von namhaften Firmen. Die Gewährleistung über ein Nichtblinden der Spiegel ist nur dann gegeben, wenn der Spiegelbelag eine ausreichende Stärke (50 µm) und keine Beschädigung aufweist. Auf Grund der verschiedenen Anwendungsgebiete und Spiegelbeschichtungen sollen Eigenversuche durchgeführt werden.

Antikspiegeln sind auf Grund der geringen Haftfestigkeit der Reflexionsbeschichtung zusätzlich mechanischen zu befestigen.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Das Verschlucken, der längere oder wiederholte Kontakt mit der Haut ist zu vermeiden. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Sicherheitsdatenblättern vorlesen!

Lieferform



Düsenkartuschen zu 310 ml - 20 Stk. im Karton

Farbe

Hellgrau und weiß

Lagerzeit

8 Monate



DATENBLATT

Version: 01/08

Ersetzt Version: 01/07

Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außer unserer Kontrollmöglichkeit. Sie befreien den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, in besonders gelagerten Fällen vor der Verwendung unserer Produkte eigene Versuche anzustellen, ob sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Im Allgemeinen gelten unsere Verkaufsbedingungen.

A-5351 Aigen-Voglhub:
Erzeugung von Dichtstoffen

A-4823 Steeg:

Büro - PU Erzeugung - Kreidewerk

Tel. +43/(0)6135/8205-0

Fax +43/(0)6135/8323

E-Mail: office@ramsauver.at

Homepage: <http://www.ramsauer.at>

Zweigniederlassung:

D-85375 Neufahrn/Grüneck,

Münchner Straße 10

Tel. +49/(0)8165/632 577

Fax +49/(0)8165/632 585

