

SPENGLER 390

Synthesekautschuk-Dichtstoff

Spez. Gewicht:	0,95 g/cm ³
Konsistenz:	pastös
Charakter:	plasto-elastisch
Temperaturbeständigkeit:	- 25° C bis + 100° C nach Aushärtung
Verarbeitungstemperatur:	+ 5° C bis + 35° C
Modul 100 %:	ca. 0,5 N/mm ²
Shore-A-Härte:	25 +/-5
Volumenschwund:	ca. 20%
Glättzeit:	15 - 20 Minuten

Eigenschaften

- silikonfrei
- vielseitig anwendbar
- bitumenverträglich
- kupferverträglich
- sehr gute Schimmelbeständigkeit
- anstrichverträglich mit den meisten Farben
- kann auch nach der Durchtrocknung überarbeitet werden
- haftet auf den meisten Untergründen, auch auf nassen und leicht öligen

Anwendung

SPENGLER 390 ist für Dehnungs- und Anschlussfugen im Dach- und Wandbereich bestens geeignet. Haftet ohne Primer auf fast jedem Untergrund wie z.B. auf Holz, Beton, Metall und vielen Kunststoffen.

Verarbeitung

Die Kontaktstellen müssen sauber und fest sein. Fugen sind gemäß DIN 18540 auszuführen und mit Polyethylenschnüren zu hinterfüllen. Die Kartusche ist vor der Verarbeitung bei Raumtemperatur zu lagern. Glatte Oberflächen dürfen nass, offenporige dagegen sollten trocken sein. Bei längerer Lagerung unter Wasser können SPENGLER 390-Fugen etwas vergilben. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Qualität des Materials. Bei extremen Bedingungen und einigen Kunststoffen empfehlen wir einen Voranstrich (Primer). Zur nachträglichen Glättung der Fuge ein geeignetes Glättmittel verwenden. Fugenkanten können abgeklebt werden (Klebeband sofort nach dem Verfugen bzw. Glätten entfernen).

Achtung!

Entzündlich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Anwendungseinschränkungen

Mit handelsüblichen Farben und Lacken überstreichbar. Bei lösungsmittelhaltigen Anstrichen kann eine Trockenverzögerung auftreten: Vorversuche sind erforderlich.

Lagerfähigkeit

Bei kühler und trockener Lagerung in luftdichten Gebinden ca. 12 Monate.
Nicht über 60°C lagern, nicht frostempfindlich.

Farbe:

Klar, weitere Farben auf Anfrage

Verpackung:


310 ml Kartuschen - 20 Stk. im Karton

Version: 01/08

Ersetzt Version: 02/07



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE



DATENBLATT

A-5351 Aigen-Voglhub:
Erzeugung von Dichtstoffen

A-4823 Steeg:
Büro - PU Erzeugung - Kreidewerk
Tel. +43/(0)6135/8205-0
Fax +43/(0)6135/8323
E-Mail: office@ramsauer.at
Homepage: <http://www.ramsauer.at>

Zweigniederlassung:
D-85375 Neufahrn/Grünack,
Münchner Straße 10
Tel. +49/(0)8165/632 577
Fax +49/(0)8165/632 585

Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außer unserer Kontrollmöglichkeit. Sie befreien den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, in besonders gelagerten Fällen vor der Verwendung unserer Produkte eigene Versuche anzustellen, ob sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Im Allgemeinen gelten unsere Verkaufsbedingungen.

