

Anwendung:

Aus geschäumtem Rohblock gefertigte Formen, wie z. B. Rundprofile, Vierkantprofile sowie spezielle Formteile für die Industrie und den Baubereich.

Technische Daten:

Handelsname	PUR	
Basis	Polyurethan-Weichschaum auf Polyester-Basis	
Farbe	grau	
Rohdichte	$18 \pm 2 \text{ kg / m}^3$	DIN EN ISO 845
Zugfestigkeit	$\geq 100 \text{ kPa}$	DIN 53471 A / DIN EN ISO 1798
Bruchdehnung	$\geq 60 \%$	DIN 53471 A / DIN EN ISO 1798
Druckspannung bei 40 % Verformung	$6,0 \pm 1,6 \text{ kPa}$	DIN EN ISO 3386 – 1

Hinweise:

Zu den Standardprofilen PUR zählen Rundprofile in den Abmessungen 10 mm bis 100 mm, verschiedene Vierkant- und Mehrkantprofile.

Lieferungen spezifischer Formteile können nach Ihren technischen Zeichnung kurzfristig gefertigt werden.

Die angegebenen Daten entsprechen Mittelwerten aus unserer Produktion.

Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Achtung! Besonderer Hinweis:

Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen über den Stand der Technik, sind aber keine Gewähr für fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgeführten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Ergänzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, für welche ebenfalls keine Haftung übernommen wird.

Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Projekts an Original Materialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.

Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie für deren Richtigkeit übernehmen. Eine Haftung für eine eventuell unsachgemäße Verarbeitung aufgrund der von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schließen wir aus diesem Grund aus.

Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version, bzw. bis zum 31.12.2016. Ab dem 01.01.2017 bitte die dann gültige Version anfordern.

Dr. Hermann, Anwendungstechnik, Gingen / Fils