

Style Floor

DESIGN-SICHTSPACHTELMASSE

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- besonders glatte Oberfläche
- optimaler Verlauf
- 4 Farbtöne
- gute Haftung auf Untergrund

ANWENDUNGSBEREICHE

STYLE FLOOR dient im Innenbereich zum Erstellen von Design-Sichtböden auf Estrichen, Schnell-estrichen und Rohbetondecken. In Schichtstärken ab 4-15 mm in einem Arbeitsgang einsetzbar.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss entsprechend den Anforderungen der DIN 18365, insbesondere eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein. Der Untergrund muss gemäß geltenden Vorschriften gegen von unten drückendes Wasser abgesperrt sein.

VERARBEITUNG

In ein sauberes Gefäß gibt man sauberes, kaltes Wasser vor. Danach wird das Spachtelmassenpulver mit Rührmaschine (z. B. Rührwerk mit BOSTIK-Rührstab) zu einem klumpenfreien Ansatz eingerührt. Eine Rühr- und Reifezeit von jeweils mind. 3 Minuten ist zu berücksichtigen. Eine Reifezeit von mindestens 3 Minuten ist einzuhalten, um ein bestmögliches Oberflächenbild zu erhalten. Die Masse wird innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit auf den Untergrund aufgetragen. Für ein homogeneres Ergebnis sollte nach dem Auftragen mit Zahn- oder Stiftrakel, mit der Glättkelle nachgearbeitet werden. Zusammenhängende Flächen in einem Arbeitsschritt fertigstellen. Um eine bestmögliche Haftung der anschließenden Versiegelung zu gewährleisten, ist von Padden, Schleifen oder Polieren der Fläche abzuraten.

STYLE FLOOR Design-Spachtelmasse kann mit dem Bostik Pumping-Truck gepumpt werden.

Abbindende Schichten unbedingt vor zu schneller Austrocknung, z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu hoher Raumtemperatur schützen.



HINWEISE

- Fläche nur mit sauberen Schuhen oder Überschuhen betreten
- Jede Oberfläche ist ein Unikat
- nicht homogen/lebhaft

LAGERUNG

Trocken lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Originalverpackt ca. 6 Monate lagerfähig. HERSTELLDATUM: Siehe Aufdruck Chargen-Nr. (1. Ziffer = Produktionsjahr, 2. und 3. Ziffer = Kalenderwoche, 4 und 5. Ziffer = Produktionstag)





GISCODE

ZP1 - Chromatarm gemäss EU-VO 1907/2006 (REACH).

CE-KENNZEICHNUNG

CT - C 30 - F8 - B 2,0

LIEFERFORM

Art.-Nr. 30609019 (natural):		25 kg Sack
Art.-Nr. 30609043 (space):		25 kg Sack
Art.-Nr. 30609042 (stone):		25 kg Sack
Art.-Nr. 30609041 (graphit):		25 kg Sack

GEV-EMICODE

EC 1 R - sehr emissionsarm

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 12.16

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN	
Materialbasis	Zement, kunstharzvergütet
Lieferform	graues Pulver
Verbrauch	ca. 1,5kg/m ² pro 1 mm Schichtdicke
Verarbeitungstemperatur	Am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C. Nicht unter + 5 °C oder über + 30 °C.
Ansatzverhältnis	ca. 6,75 l Wasser auf 25 kg Pulver
Verarbeitungszeit	Bei + 18 °C innerhalb von ca. 25-30 Minuten nach dem Anmischen
Begebar	Nach ca. 3-4 Stunden
Folgearbeiten	Nach ca. 24 Stunden
Eignung bei Stuhlrollenbelastung	Ab 1 mm Schichtdicke (Rollen nach DIN EN 12529)
Eignung auf Fußbodenheizung	Ja - entsprechende Merkblätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes beachten.
GefStoffV	„Reizend“ - Hinweise im Sicherheitsdatenblatt und auf dem Gebinde beachten



BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels
Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de