

**TECHNISCHES DATENBLATT****NIBOLAY TS 450****SELBSTHAFTENDE VLIES-DÄMMUNTERLAGE**

- einfache Verlegung
- hervorragende Trittschall- und Wärmedämmung
- Verbesserung des Wohn- und Gehkomforts
- hohes Rückstellvermögen
- auch als Unterlage für die Verlegung von Spannteppichen
- als Unterlage für die schwimmende Verlegung von Fertigparkett und Laminat

**ANWENDUNGSBEREICH:**

**NIBOLAY TS 450** ist ein einseitig mit Haftklebstoff beschichteter Vlies-Dämmbelag und eignet sich für den Einsatz im Wohnbereich. Einsetzbar für die anschließende Klebung von Teppichböden speziell mit fest strukturierter Rückenausstattung und als Unterlage für die schwimmende Verlegung von Fertigparkett und Laminatbelägen auf allen verlegegeeigneten Untergründen, wie gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nuttschichten.

**TECHNISCHE ANGABEN:**

Material:	Latexgebundenes Synthetik-Vlies
Haftklebstoff:	Acrylat
Abmessungen:	Breite: 2 m; Länge: 25 m; Rolle: 50 m <sup>2</sup>
Materialstärke:	6,5 mm
Farbe:	Dunkelgrau
Gewicht:	850 g/m <sup>2</sup>
Eignung für Naßshampoonier- und Sprühextraktionsreinigung	Ja
Trittschallverbesserungsmaß nach DIN 52210:	Ca. 27 dB
Wärmedurchlaßwiderstand nach DIN 52612:	0,15 m <sup>2</sup> K/W
Lagerung:	Kühl und trocken – Rolle stehend lagern.



## VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Alte Nutzbeläge sind rückstandsfrei von Trennmitteln, z. B. Pflegemittel zu reinigen. Auf mineralischen Untergründen geeignete Grundierungen, z. B. **NIBOGRUND G 17** oder **NIBOGRUND N 25** verwenden.

## VERARBEITUNG:

Der Dämmbelag **NIBOLAY TS 450** wird quer zur Laufrichtung des Textilbelages mit der klebstoffbeschichteten Seite nach unten eingelegt und angerieben. Nähte werden auf Stoß verlegt. Den Dämmbelag an den Außenseiten zuschneiden – bei Anschlüssen an Wänden, Türen, Rohren usw. einen Abstand von mindestens 3 mm einhalten.

## KLEBSTOFFEMPFEHLUNG:

Die Verlegung von Oberbelägen – Eignung beim Belaghersteller erfragen – auf Dämmbelag **NIBOLAY TS 450** erfolgt bei der vollflächigen Verklebung mit Dispersionsklebstoffen, wie z. B. **NIBOFLOOR S 800** oder **NIBOFLOOR D 613**. Bei wenig durchlässigen Textilbelägen, z. B. mit latexiertem oder geschäumtem Belagrücken **BOSTIK'S BEST** verwenden und entsprechende Abluftzeit vorschalten.

24 Stunden nach der Klebung des Belages kann die Fläche wieder voll belastet werden.

Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.

## ENTFERNEN DES DÄMMBELAGES:

Beim späteren Entfernen des Dämmbelages können Klebstoffrückstände am Untergrund haften bleiben. Die vorhandenen Klebstoffreste mit warmem, spülmittelhaltigem Wasser durchtränken und nach dem Einweichen mit Bürste oder Spachtel entfernen. Eine Veränderung alter Nutzsichten fällt ausdrücklich nicht unter unsere Gewährleistung.

## LIEFERGEBINDE:

50 m<sup>2</sup> Rolle

Artikel-Nr. 50-0451 000 7

6 Stück pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 03. 08

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: info.austria@bostik.com

Bostik GmbH · An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen  
Telefon 054 25/801-0 · Telefax 054 25/801-1 40 · www.bostik.de · email: info.germany@bostik.com