

# Vergußmörtel M

## Reparaturmörtel

	<b>Produktprofil</b>
<b>Anwendung</b>	Schnellhärtender und schwundarmer Reparaturmörtel für Verankerungen im Außen- und Innenbereich. Meerwasserbeständig und frei von betonaggressiven Bestandteilen.
<b>Zusammensetzung</b>	Werk trockenmörtel der Gruppe IIIa (DIN 1053)
<b>Eigenschaften</b>	schnellhärtender schwundarmer Reparaturmörtel, Chlorid-, sulfat- und sodafrei; daher für Stahlverankerungen bestens geeignet. Meerwasserbeständig.
	<b>Anwendungsdaten</b>
<b>Abbindung</b>	je nach Temperatur 5 - 10 Minuten
<b>Auftragsart</b>	mit Kelle, Spachtel oder vergießen
<b>Nachbehandlung</b>	Ein nachfolgender Aufbau (Anstrich, Spritzbewurf usw.) kann schon 3 Stunden nach der Aufbringung erfolgen. Bei vollflächiger Anwendung, wenn kein weiterer Aufbau erfolgen soll, muß die Oberfläche 2 Tage vor vorzeitiger Austrocknung geschützt werden (abdecken mit PE-Folie).
<b>Untergrundbehandlung</b>	Untergrund von losen Teilen und Trennschichten jeder Art (Anstriche, Öle, Fette, Schalöl, Rost usw.) befreien. Saugenden Untergrund mattglänzend vornässen.
<b>Untergrundeigenschaften</b>	fest, tragfähig und frei von jeglichen Trennschichten
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab +5°C
<b>Verarbeitung</b>	Den Trockenmörtel mit Wasser (evtl. mit HEY <sup>DI</sup> Haftemulsion-Konzentrat vermischt) homogen anrühren und schnellstens mit Kelle, Spachtel o. ä. aufbringen.
<b>Verbrauch</b>	ca. 1,5 kg pro Liter Hohlraum
<b>Wichtige Hinweise</b>	Vor Austrocknung während der Aushärtung schützen. HEY <sup>DI</sup> Vergußmörtel-M kann auch als Beschleuniger für zementhaltige Mörtel, Putze, Estriche usw. verwendet werden. Je nach der angestrebten Aushärtungszeit werden dem Zement-Sand-Gemisch 10 - 30 % des HEY <sup>DI</sup> Vergußmörtel-M trocken beigemischt.
	<b>biologisch/chemisch/physikalische Daten</b>
<b>Basis</b>	Werk trockenmörtel der Gruppe IIIa (DIN 1053)
<b>Begehbarkeit</b>	nach 15 Minuten Belastbarkeit nach 24 Stunden
<b>Frost- und Tausalzbeständigkeit</b>	gegeben
<b>Mischungsverhältnis</b>	Anmachwasserbedarf: ca. 12 % (ca. 8 kg Trockenmörtel mit 1 Liter Wasser anrühren)

## Weitere Informationen

<b>Lieferform</b>	25-kg-Sack
<b>Lagerung</b>	Kühl und trocken. Originalverpackt ca. 12 Monate haltbar
<b>Hinweise</b>	Giscode ZP 1

---

Mit unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift wollen wir die Käufer/Verarbeiter aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen der Praxis nach bestem Wissen beraten; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführungen der Arbeiten haben.

Beratung und Auskunfterteilung begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Bei industrieller Produktion empfehlen wir auf jeden Fall ausreichende Praxisversuche.

Für die einwandfreie, gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr.

Im übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Überreicht durch:

Stand November 2005/Druckdatum: 04-08

Niederlassung: D-26639 Wiesmoor · Tel. 04944 · 92030 Fax 920322