



FIX A955 VARIO

UNIVERSAL-FIXIERUNG

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- geringer Verbrauch
- roll- und spachtelfähig
- wasserablösbar



ANWENDUNGSBEREICHE

FIX A955 VARIO ist eine Fixierung mit hoher Anfangs-
klebkraft für textile Bodenbeläge mit unterschied-
lichen Rückenausstattungen und CV-Belägen auf
gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nutzböden
wie PVC- und CV-Belägen, Holzböden sowie Natur-
und Kunststeinböden im privaten Wohnbereich. Was-
serverdünnt auch als Rutschbremse für selbstliegen-
de Fliesen geeignet. Die Anwendung der Fixierung auf
Holzuntergründen ist möglich.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen
der DIN 18365 "Bodenbelagarbeiten" insbesondere
eben, fest, sauber und dauertrocken sein. Vorhandene
Nutzböden müssen fest mit dem Untergrund ver-
bunden sein. Beim späteren Ablösen können jedoch
Beschädigungen des Untergrundes durch Wasserein-
wirkung nicht ausgeschlossen werden. Eine
Veränderung alter Nutzschichten fällt ausdrücklich
nicht unter unsere Gewährleistung.

VERARBEITUNG

FIX A955 VARIO wird mit einer geeigneten Rolle oder
einem geeigneten feingezahnten Spachtel gleichmäßig
auf den Untergrund aufgetragen, der Belag nach einer
Abluftzeit von 15 – 20 Minuten eingelegt und gründlich
angerieben/angewalzt. Nach 30 – 45 Minuten noch-
mals anreiben/anwalzen. Auf nicht saugfähigen Unter-
gründen/Nutzbelägen: Dichte Beläge, wie z.B. CV-Belag,
erst verlegen, wenn die Fixierung abgetrocknet,
jedoch noch haftfähig ist (Fingertest). Bei CV-Belägen
ist das Verschließen der Fugen (Kaltschweißmittel)
empfehlenswert.

Hinweis:

Beim Einsatz von FIX A955 VARIO als Rutschbremse für
SL-Fliesen bis max. 10 Prozent Wasser zugeben, gut
durchrühren und mit einer feinporigen Rolle auf den

Untergrund auftragen. Die Trockenzeit beträgt bei
saugfähigen Untergründen 15 – 30 Minuten. Bei nicht
saugfähigen Untergründen eine längere Abluftzeit ein-
halten, bis die Fixierung völlig abgetrocknet ist. Danach
den Belag einlegen und gründlich anreiben/anwalzen.
U. a. bei Doppelbodenkonstruktionen darauf achten,
dass die Plattenfugen nicht verklebt werden.
Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.

KURZFRISTIGE FEUCHTIGKEITSEINWIRKUNG

Eine kurzfristige Feuchtigkeitseinwirkung schwächt
die Klebkraft der Fixierung. Deshalb durchnässte Stel-
len des Bodenbelages trocknen, ggf. belasten. Danach
wird wieder die volle Klebkraft der Fixierung erzielt.

ENTFERNEN DES BELAGES

Belag an einer Ecke lösen und vollständig entfernen.
Fixierungsfilm mit warmem Wasser unter Zusatz von
handelsüblichem Grundreiniger durchtränken. Nach
30– 60 Minuten Einwirkzeit (eventuell länger) FIX A955
VARIO mit einem glatten Spachtel oder Bürste entfer-
nen. Ein Wiederauftrocknen des Fixierungsfilms ist zu
vermeiden, nötigenfalls mit PVC-Folie abdecken.
Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

GISCODE D 1 – lösemittelfrei nach TRGS 610: Für Kin-
der unzugänglich aufbewahren. Während und nach der
Verarbeitung/Trocknung für gründliche Belüftung sor-
gen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verar-
beitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung
mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Was-
ser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder
Erdbreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge di-
rekt nach Gebrauch mit Wasser. Bitte beachten Sie die
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den
Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern.

ENTSORGUNG

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie Kunststoffgebinde sind recyclingfähig (Universal Packaging GmbH). Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall/Hausmüll.

LAGERUNG

Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.

LIEFERFORM

Art.-Nr.: 30615600

6-kg-Eimer

Art.-Nr.: 30615755

12-kg-Eimer

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Dispersionssystem
Farbe	weiß
Viskosität	Roll- und streichfähig
Spez. Gewicht	1,1 g/cm ³
Verarbeitungsbedingungen	Luft: mind. + 18 °C bis + 23 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %.
Auftrag	Mit Rolle oder feingezahntem Spachtel
Verbrauch	100 – 250 g/m ² Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten.
Belastbar	Ab 24 Stunden
Eignung bei Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529)	Ja - im privaten Wohnbereich bei entsprechendem Fixierungsauftrag
Reinigung	Für nicht ausgehärtete Fixierung: Wasser und Niboclean Pro
Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung nach DIN EN 1264	Ja - entsprechende Merkblätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes beachten.
Giscode	D 1 - Lösemittelfrei nach TRGS 610
Emicode	EC 1 - sehr emissionsarm



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 04.20

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 (0)5425 801-0 · Fax: +49 (0)5425 801-140

E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help

+ 49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf

Tel.: +43 (0) 26 33 41 39 92 15

E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de



90010642