



Bostik Special

VINYL-TEXTIL-KLEISTER

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- hohe Klebkraft
- hohe Anfangshaftung
- hohe Ergiebigkeit
- leichter Auftrag
- trocknet fleckenlos auf
- gut korrigierbar im Nasszustand
- gegen mikrobiologischen Befall geschützt

ANWENDUNGSBEREICHE

Hochwertiger Tapetenkleister auf Basis Methylcellulose mit Kunstharzzusatz. Zum sicheren und schnellen Kleben von schweren Tapeten, Vinyl- und Prägetapeten, Rauhfaser, Strukturpapeten, Textiltapeten, Fotodrucken, spaltbarer Rollenmakulatur, Naturwerkstoff-Tapeten (z. B. Gras, Leinen, Seide, Holz, Kork oder Jute) sowie trocken abziehbaren Tapeten.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der tragfähige Untergrund muss sauber, frei von Ausblühungen und groben Verunreinigungen, nicht zu glatt sowie druck- und zugfest sein. Alte Tapeten, wasserlösliche und nicht fest haftende Anstriche sind restlos mit BOSTIK TAPETENABLÖSER zu entfernen. Unebene Flächen egalisieren sowie Risse und Löcher mit FÜLL- UND GLÄTTSPACHTEL, oder GLÄTTSPACHTEL ausbessern. Stark saugende, poröse, glatte und dichte Untergründe mit BOSTIK SPECIAL im Ansatz 1:40 oder TIEFENGRUND vollflächig sowie gleichmäßig vorbehandeln, dabei Filmbildung auf der Oberfläche vermeiden. Bei der Verklebung von durchscheinenden Tapeten ist mit TAPETENGRUND WEISS vorzustreichen.

VERARBEITUNG

Packungsinhalt in kaltes sauberes Leitungswasser einrühren. Nach ca. 25 Minuten kräftig durchschlagen und verarbeiten. Die Tapeten gleichmäßig einstreichen, zusammenlegen, evtl. einrollen und ca. 10 Minuten weichen lassen, auf Stoß kleben und mit Tapezierwalze oder -spachtel luftblasenfrei andrücken. Bei Bedarf kann die Klebkraft und Feuchtigkeitsfestigkeit



unter Zusatz von 20 % TEXTILKLEBER erhöht werden. Die Verarbeitungsangaben der Tapetenhersteller sind in jedem Fall zu beachten.

LAGERUNG

Trocken aufbewahren, vor Feuchtigkeit schützen, mindestens 1 Jahr lagerfähig.

LIEFERFORM

Art.-Nr.: 30080550 25 x 200g Faltschachtel im Karton



TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Methylcellulose mit Kunstharz
Lieferform	Weißes, rieselfähiges Pulver
Auflösezeit	ca. 25 Minuten in kaltem Wasser
Kleisterlösung	Hochviskos

Ansatzverhältnis und Verbrauch				
Anwendung	Ansatz	Liter Wasser	Ergiebigkeit für ca.	
			m ²	Rollen*
Tapeten	1:20	3-4	25	5
Vorkleistern	1:40	8	60-80	--

Verarbeitungstemperatur	Am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C.
PH-Wert	ca. 7,0 (im neutralen Bereich)
Trockenzeit	24 - 48 Stunden, je nach raumklimatischen Bedingungen
Reinigung der Arbeitsgeräte	Mit kaltem Wasser

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 07/16

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
 Tel.: +49 (0)5425 801-0 · Fax: +49 (0)5425 801-140
 E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels
 Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12
 E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

95-000215