

Fugenfestiger

BINDEMITTEL FÜR SANDFUGEN

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- wasserdurchlässig
- verhindert auswaschen
- schützt Klinkerpflaster
- lösemittelfrei
- UV - beständig
- gebrauchsfertig

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Fugenfestiger ist ein lösemittelfreies, UV - beständiges Bindemittel für Sandfugen zwischen Naturstein-, Betonstein- und Ziegelsteinplatten. Die verfestigten Fugen bleiben wasserdurchlässig, Unkrautwachstum wird gehemmt und ein Auswaschen der Sandfugen wird verhindert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Sandfugenfestiger ist für die Anwendung in Fußgängerbereichen zum Reparieren und Renovieren schlechter und gerissener Sandfugen geeignet. Ideal für den Schutz von Fugen in Klinkerpflasterflächen.

UNTERGRÜNDE

Die zu verfugende Fläche muss so beschaffen sein, dass sie der erwarteten Belastung standhält. Dabei sind die geltenden Regeln für das Verlegen von Pflastersteinen sowie die Verarbeitungsvorschriften des Steinlieferanten zu beachten.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die Pflasterflächen müssen vor der Verarbeitung des Fugenfestigers gründlich gereinigt werden, z. B. mit Grünbelagsentferner, da vorhandene Verschmutzungen sonst auf der Fläche fixiert werden.

VERARBEITUNG

Fugenfestiger ist gebrauchsfertig. Vor der Verarbeitung ist das Gebinde intensiv zu schütteln. Bei nicht gefüllten Fugen muss die Fugentiefe mindestens 10 mm betragen und die Fugenbreite 1-5 mm. Die Fugen werden dann mit Bostik Fugensand Unkrauthemmendverfüllt. Anschließend mit einem geeigneten Druck-/Sprühgerät Fugenfestiger bis zur Sättigung auf die Fugen und in geringerem Maße auch auf die Pflasterfläche aufbringen. Überschuss mit einem Gummibzieher/ Bodenwischer abziehen und mit einem Besen



vollständig entfernen. Rückstände in Hohlräumen und Vertiefungen mit einem Schwamm aufnehmen. Durch die Anwendung von Fugenfestiger kann es zu Glanzbildung und einer Farbvertiefung des Untergrunds kommen. Um diese Eigenschaften beurteilen zu können, sollte deshalb eine kleine Probefläche angelegt werden.

Die frisch behandelte Fläche muss mindestens 24 Stunden vor Feuchtigkeit geschützt werden. Diese Werte gelten bei einer Temperatur von +20 °C und 65% Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die Trocknungszeit.

HINWEISE

Angrenzende Flächen (Keramik, Fenster, Metall usw.) durch abdecken schützen. Für Flächen, die von leichten Fahrzeugen befahren werden, wird Pflasterfuge 2K oder Pflasterfugemörtel empfohlen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

In frischem Zustand gut mit Wasser und etwas Spülmittel abspülen. In getrocknetem Zustand kann das Produkt nur mechanisch entfernt werden.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Frostempfindlich. Originalverpackt ca. 18 Monate haltbar.

LIEFERFORM

Art.-Nr. 30608787 5-l-Kanister



TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	wässrige Dispersion
Farbe	milchig weiß
Dichte	1 g/cm ³
Konsistenz	flüssig
Verbrauch	ca. 1-2 Liter/m ² , je nach Fugenbreite und -tiefe, Sandkörnung, Mineralart des verfüllten Sandes und Art des Sandzementgemisches
Verarbeitungstemperatur	nicht unter +10°C verarbeiten
Begehbarkeit	nach 7 Tagen
Belastbarkeit	nach 7 Tagen
Giscode	D1

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 11/16

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140

E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help

+ 49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels

Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12

E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de

