



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

1035 SILIKON BLOCKPROFIL

TECHNISCHE DATEN

Shore-A-Härte: 70
Zugfestigkeit DIN 53504: 9 – 13 N/mm²
Bruchdehnung DIN 53504: 300 – 500 %
Dichte DIN 53479: 1,16 – 1,25 g/cm³
Rückprallelastizität DIN 53512: 40 – 60 %
Druckverformungsrest DIN 53517: 0 – 50 %
Lieferform: Rolle mit 10 lfm

EIGENSCHAFTEN

Blockprofil aus hochviskosem Silikonkautschuk, ausgerüstet mit einer einseitigen Klebebeschichtung als Montagehilfe. Die Ramsauer Silikon Blockprofile zeichnen sich durch hohe UV-, Witterungs- und Farbbeständigkeit aus.



ANWENDUNG

Das Ramsauer Silikon Blockprofil ist speziell geeignet als Abstandhalter von Verglasungen und Metallrahmen (verhindert Wärmeverluste) und dient als Auflage für Verglasungen im Flachdachbereich...

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Silikon-Blockprofile zeigen von ca. -60°C bis +200°C gute elastische Eigenschaften unter Dauerbelastung.

DIMENSIONEN

Stärke x Breite	Lfm per Bund	Lfm per Karton
3,2 x 9 mm	10 lfm	180 lfm
4,8 x 9 mm	10 lfm	190 lfm

GEFAHRENHINWEISE

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at erhältlich.

MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es

sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at downloaden können.



QUALITÄT MIT SICHERHEIT

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at

1035 Silikon Blockprofil / Version: 01/15

Seite:1

Ersetzt Version: 01/11

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstättersee, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at