




RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

1100 Ramoflex i

MECHANISCHE WERTE

Farbe: schwarz
Basis: PIB
Dichte (DIN 53479 B): 1,1 g/cm³
Wasserdampfdurchlässigkeit: 0,04 (cm³/m².d.bar); (ISO 15106-3, 23°C; 90% RLF, 1mm)
Argondurchlässigkeit: 25 (cm³/m².d.bar); (DIN 53380 T.2, 23°C; 0% RLF, 1mm)
Schälfestigkeit (IPM 5009): 30 N / 25mm
Feststoffgehalt (IPM 5003): > 99 %
MVR: 20 cm³ / 10 Min. (DIN ISO 1133; 5.0 kg; 140°C)
Alterungsbeständigkeit: sehr gut, wenn nicht direkter Witterung aus-gesetzt
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C, kein Schrumpfen, Aus-trocknen oder Verspröden.
Lagerzeit: 12 Monate
Lagerung: in Originalverpackung bei 5°C bis 25°C.
Lieferform: Schnüre mit 2mm Durchmesser; 22,5 lfm je Rolle; 495 lfm im Karton.



EIGENSCHAFTEN

- Sehr gute Oberflächenklebrigkeit
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Sehr geringe Wasserdampf- und Argondurchlässigkeit
- Einkomponentig
- Lösungsmittelfrei
- Kein Schwund
- Volumenbeständig

ANWENDUNG

Zur Herstellung von Isolierglasscheiben (Primärdichtung). Mit 1100 RAMOFLEX i stehende Sekundärdichtstoffe und andere

Materialien sollen lösungsmittel- und weichmacherfrei sein. Es empfiehlt sich die Verträglichkeit vorab zu prüfen.

VERARBEITUNG

Die Untergründe müssen tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sowie frei von sonstigen kleberabweisenden

Bestandteilen sein. Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +5°C liegen.

GEFAHRENHINWEISE

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei hohen Verarbeitungstemperaturen besteht Verbrennungsgefahr. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt. Es sind keine Gefahrenhinweise notwendig.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at erhältlich.

MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es

sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at downloaden können.



QUALITÄT MIT SICHERHEIT

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at

1100 Ramoflex i / Version: 01/15

Seite:1

Ersetzt Version: 01/11

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern am Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at