



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

1110 RAMOFLEX R

1120 RAMOFLEX R m. SEELE

1130 RAMOFLEX E

MECHANISCHE WERTE

Farbe: Grau

Basis: Butylkautschuk

Dichte (DIN 53479 B): 1,45 g/cm³

Penetration (DIN 51580 (5'')): 50 (0,1mm)

Wärmestand (IPM 5010): 0 mm

Schälfestigkeit (IPM 5009): 20 N / 25 mm

Feststoffgehalt (IPM 5003): > 99 %

MVR: 10 cm³ / 10 Min. (DIN ISO 1133; 2,16 kg; 140 °C)

Alterungsbeständigkeit: sehr gut, wenn nicht direkter Witterung ausgesetzt.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C, kein Schrumpfen, Austrocknen oder Verspröden. Die kurzfristige Einwirkung von höheren Temperaturen, z.B. bei einem üblichen Lack-einbrennprozess, hat auf die Funktionsfähigkeit keinen Einfluss.

Lagerzeit: 24 Monate

Lagerung: 5°C bis 25°C

Die verschiedenen Farben und Dimensionen, sowie Verpackungseinheiten entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.

EIGENSCHAFTEN

- Durchschraub- und nagelsicheres Abdichtband
- Selbstklebend
- Selbstverschweißend
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Lösungsmittel- und bitumenfrei
- Kein Schwund
- Volumenbeständig
- Dauerplastisch

ANWENDUNG

Abdichtung und Fixierung von metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen, z.B. im Kfz-Bereich, Container- und Schiffsbau. Fixierung und Dichtung bei Sanitär- und Elektroinstallationen, Holzverarbeitung und Kücheninstallationen. Korrosionsschutz zwischen unterschiedlichen Metallen.

Kabelschuhdichtung
Vibrationsdämpfung
Bei Kunststoffen und Gummi ist wegen eventueller Weichmacherwanderung und Spannungsrissskorrosion eine Vorabprüfung erforderlich.

VERARBEITUNG

Die Untergründe müssen tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sowie frei von sonstigen kleberabweisenden Bestandteilen sein. Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter

+5°C liegen. Bei porösen Untergründen sind die Haftflächen mit einem geeigneten Primer vorzustreichen

GEFAHRENHINWEISE

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei hohen Verarbeitungstemperaturen besteht Verbrennungsgefahr. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt. Es sind keine Gefahrenhinweise notwendig.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at erhältlich.

MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung

eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden

kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at downloaden können.



QUALITÄT MIT SICHERHEIT

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at