


830 Leinölkitt

Fensterkitt



Technisches Datenblatt

Version: 02-2025



Bewegungs-
ausgleichend



gut
modellierbar



Kompatibel
mit sämtlichen
Leinölfarben

1. Technische Daten

Konsistenz	weichplastisch
Eigenschaften	erhärtend, volumenbeständig
Dichte	~ 2,0 g/cm ³
Farbe	grau
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Lieferform	10kg Kübel, 1kg Kleinpackung
Lagerfähigkeit	12 Monate, kühl und trocken

2. Eigenschaften / Einsatzbereiche

Der Ramsauer 830 Leinölkitt eignet sich zum Abdichten von Einfachgläsern in Fenstern und Türen, ist besonders leicht zu verarbeiten und zeichnet sich gegenüber anderen Leinölkitten durch seine unbedingt verlässliche Standfestigkeit aus. Fenster mit 830 Leinölkitt können gleich nach der Verkittung auf die Baustelle transportiert werden, ohne dass ein Absacken zu befürchten ist. Unser 830 Leinölkitt wird fest, aber nie steinhart, dadurch ist er besser geeignet Erschütterungen und Spannungen aufzunehmen, und lässt sich bei notwendiger Reparatur mit dem Messer leicht herauschneiden.

3. Verarbeitung

Unser 830 Leinölkitt ist für Einfachverglasungen in Holz- und Metallrahmen und deren Kombinationen für die Gruppe 1 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von Fenstern (Rosenheimer Tabelle) geeignet. Die Glasfälze müssen vor dem Verkitten bei Holzfenstern mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein. Die max. Holzfeuchte darf 15% nicht überschreiten. Allgemein muss der Untergrund trocken, sauber und trennmittelfrei sein. Das Material vollsatt und blasenfrei einbringen und mit einem polierten Kittmesser sauber glätten. Das Überstreichen der freien Kittfuge sowie der raumseitigen Kittvorlage mit einer wetterfesten Farbe muss frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 Wochen erfolgen. Beachten Sie bei der Verarbeitung die gängigen Normen und Richtlinien, wie z.B. DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen); DIN 18361 (Verglasungsarbeiten) sowie DIN 18363 (Malerarbeiten).

830 Leinölkitt

4. Sicherheits- und Entsorgungshinweise

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu erhältlich.

5. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deshalb kann für die Qualität der erzielten Ergebnisse, welche durch die vorgenannten Umstände beeinflusst werden, keine Gewährleistung übernommen werden. Es kann kein Rechtsanspruch, egal in welcher Form, gegenüber Fa. Ramsauer GmbH & Co KG, welcher aus diesen Hinweisen oder aus einer mündlichen Beratung begründet wird, geltend gemacht werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Fa. Ramsauer GmbH & Co KG garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu downloaden können. Mit Erscheinen einer neuen Version / Überarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Gültigkeit.