



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

# FLEXPRIMER

Der FLEXPRIMER ist ein lösungsmittelbasierter Synthese-Kautschuk, der benutzt wird, um vorwiegend poröse, sandende, nicht gut verfestigte Untergründe (Ziegel, Beton, Holz, Keramik, uvm.), gestrichene und ungestrichene Metalle, Gummi und PVC vorzubehandeln, um die Haftung der RAMOFLEX KLEBEBÄNDER zu verbessern.

---

## Anwendung

Der Anstrich der zu verklebenden Untergründe sollte bei Temperaturen über +5°C erfolgen und der FLEXPRIMER muss vorher bei Raumtemperatur – ca. +23°C – ausreichend lange konditioniert werden. Bei Temperaturen unter +5°C kondensiert bereits Wasser auf dem Primer und reduziert die Haftung des RAMOFLEX KLEBEBANDES auf dem FLEXPRIMER drastisch.

Bei stark verschmutzten Untergründen kann der Primer auch als „Reinigungshilfe“ verwendet werden. Grundsätzlich sollte die gereinigte Fläche so groß sein, dass das RAMOFLEX KLEBEBAND nur auf sauberen, getrockneten Primer geklebt wird. Die Trocknung des Primers dauert maximal 15 – 20 Minuten.

Richtwerte für den Verbrauch (Erfahrungswerte):

- Stein / Beton: ca. 10 m<sup>2</sup>
- Holzweichfaserplatten: ca. 5 m<sup>2</sup>

---

## Technische Daten

- Basis: Synthetikautschuk in Toluol, Xylol, Hexan und an deren aliphatischen Kohlenwasserstoffen gelöst.
- Farbe: bernsteinfarben, klar
- Feststoffgehalt: 5 – 8 Masse %
- Spezifisches Gewicht: 0,829 g/cm<sup>3</sup>
- Viskosität: 20 – 120 mPas.s
- Flammpunkt: > 0°C
- Lagerung: kühl und trocken, gut durchlüftete Räume
- Lagerzeit: 6 Monate
- Gebinde: 750ml

---

## Hinweise zur Handhabung

Der FLEXPRIMER enthält Inhaltsstoffe, die bei fehlerhafter Handhabung und Anwendung für den Verarbeiter gefährlich sind. Die Lösungsmittel sind leicht entzündlich, so dass bei Vorhandensein von Zündquellen jeglicher Art Verpuffungen auftreten können. Dämpfe nicht einatmen. Hautkontakt vermeiden. Die Dosen sind verschlossen zu halten und nur zum Gebrauch zu öffnen. Nach der Anwendung sind die Pinsel oder ähnliche Werkzeuge gründlich mit Waschbenzin zu reinigen. Bei der Handhabung des Primers ist eine starke, direkte Sonneneinstrahlung auch auf die geschlossene Dose zu vermeiden.

Bei der Verarbeitung Schutzbrille, lösungsmittelundurchlässige Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser spülen, ebenso bei Augenkontakt und zusätzlich den Arzt konsultieren.

Leere Dosen völlig austrocknen, da sie sonst noch gefährliche Produkte enthalten können.

---

## Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at) erhältlich.



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

---

### **Mängelhaftung**

---

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter **[www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at)** downloaden können.

Produkt preiswert unter [www.dichtstoffe-shop.de](http://www.dichtstoffe-shop.de) kaufen.