

Produktdatenblatt

SABA Primer 9102



Beschreibung SABA Primer 9102 ist ein Haftverbesserer für nicht poröse Untergründe (1-komponentig).

Anwendungsgebiete SABA Primer 9102 wurde für die dauerhafte Verbindung von SABA-Kleb- und -Dichtstoffen mit verschiedenen nicht porösen Untergründen wie Metall, doppelt gebrannten Fliesen und Kunststoff entwickelt.

- Vorteile**
- frei von Isocyanaten
 - einfache Verarbeitung
 - kurze Trocknungszeit entspricht der EN 14188-4

Technische Daten

Eigenschaften*	
Basis	Silane
Viskosität bei 23 °C (EN 12092)	≈ 10 mPa.s
Dichte (EN ISO 2811-2)	≈ 810 kg/m ³
Feststoffgehalt	≈ 2%
Verarbeitungstemperatur (min./max.)	+5 °C / +35 °C
Untergrundtemperatur (min./max.)	+5 °C / +35 °C, +3 °C über dem Taupunkt
Trocknungszeit (Minimum)	≈ 10 Minuten
Offene Zeit (maximum)	≈ 24 Stunden
Verbrauch	≈ 100 g/m ²
Farben (Standard)	transparent
Verpackung	1 Liter-Dose (Verpackung enthält 12 Stück)
Lagerfähigkeit	bei Schutz vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung in der ungeöffneten Originalverpackung 18 Monate haltbar. Nach Öffnung der Verpackung begrenzt haltbar.
Lagertemperatur (min./max.)	+5 °C / +25 °C

* Gemäß dem SABA-Analyseverfahren geprüft, wenn nicht anders angegeben.

Geräte SABA Primer Applicator, Melaminschaum, Pinsel oder sauberes, trockenes und fusselfreies Tuch.

Verarbeitung

Haftoberfläche Vorbereitung: Haftflächen müssen formfest, trocken, homogen und frei von Fett, Öl, Staub und losen Partikeln sein.

Aufbringen: Den Haftverbesserer in einer gleichmäßigen, dünnen Schicht in einer Richtung aufbringen. Empfohlen wird, das Datum der ersten Öffnung auf der Verpackung zu notieren und die benötigte Menge in einen kleinen Behälter umzugießen. Die Verpackung danach sofort wieder verschließen. Übriggebliebenes Material nicht in die Verpackung zurückgießen.

Aushärtungsmechanismus: Die Trocknungszeit ist von Luftfeuchtigkeit und Temperatur abhängig. Bei hoher Luftfeuchtigkeit/Temperatur verläuft die Trocknung schneller, bei niedriger Luftfeuchtigkeit/Temperatur langsamer.

Sicherheitshinweise

SABA legt sehr großen Wert auf eine sichere Benutzung und einen verantwortungsbewussten Umgang mit seinen Produkten. Für weitere Informationen über Sicherheitsaspekte verweisen wir auf das betreffende SABA-Sicherheitsdatenblatt.

Wichtig

Prüfen Sie vor Anwendung die Kompatibilität oder wenden Sie sich an SABA.
 Nach Öffnung der Verpackung begrenzt haltbar, das Produkt daher so schnell wie möglich aufbrauchen.
 Bei Verfärbung, Trübung oder Eindickung des Produkts dieses nicht mehr verarbeiten.

Kontakt

Unsere Kundendienstabteilung beantwortet gerne Ihre Fragen. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale SABA-Niederlassung.

SABA Dinxperlo BV, Hauptsitz	T: +31 (0)315 65 89 99 E: sabadinxperlo@saba-adhesives.com
SABA Polska Sp. z o.o.	T: +48 (0)61 66 45 125 E: sabapolska@saba-adhesives.com
SABA Vertrieb und Anwendung von Chemiewerkstoffen GmbH	T: +49 (0)2871 29 24 00 E: sababocholt@saba-adhesives.com

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo • Postfach 3 NL-7090 AA Dinxperlo
 T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Handelsregister Arnheim 09065419 • info@saba-adhesives.com • www.saba-adhesives.com

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir übernehmen keine Haftung, wenn unsere Produkte entgegen unseren Gebrauchshinweisen und -vorschriften verwendet werden. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle Anfragen, Gebrauchsanweisungen, Angebote, Aufträge und Verträge. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind bei der Industrie- und Handelskammer Arnheim unter der Nummer 09065419 hinterlegt und auf unserer Website www.saba-adhesives.com veröffentlicht. Auf Ihren Wunsch wird Ihnen kostenlos eine Kopie dieser Geschäftsbedingungen zugesandt. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten eine Beschränkung der Haftung der SABA Dinxperlo BV sowie eine Rechtswahl zu Gunsten des niederländischen Rechts und eine Gerichtsstandsklausel zu Gunsten der niederländischen Gerichtsbarkeit. Für etwaige Streitigkeiten, die aus den Anfragen, Gebrauchsanweisungen, Angeboten, Aufträgen und Verträgen der SABA Dinxperlo BV resultieren oder damit zusammenhängen, bildet das am Sitz der SABA Dinxperlo BV zuständige Gericht den ausschließlichen Gerichtsstand.
 Versionsnummer 2021/01/19, hiermit verfallen alle vorgehenden Versionen