



SABA Primer 9911

Primer für bituminöse Untergründe

Beschreibung

SABA Primer 9911 ist ein 2-Komponenten-Epoxy-Primer für bituminöse Untergründe.

Anwendungsgebiete

SABA Primer 9911 ist geeignet für die Vorbehandlung von bituminösen Untergründen, wie z.B. Asphaltbeton.

Vorteile

- auch für poröse Untergründe geeignet

Verarbeitung

Zur Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung fordern Sie bitte unsere marktbezogenen Infoblätter und Vorbehandlungsempfehlungen auf www.saba.nl an.

Das möglichst schnelle Verschließen der Verpackung nach dem Gebrauch wirkt sich positiv auf die Verarbeitungseigenschaften und die Haltbarkeit des Produkts aus.

Technische Daten

	Komponente A	Komponente B
Basis	Epoxid	Amin
Viskosität bei 23 °C (EN 12092)	wasserdünn	wasserdünn
Dichte (EN ISO 2811-2)	ca. 950 kg/m ³	ca. 1125 kg/m ³
Feststoffgehalt	ca. 37%	ca. 100%
Lösungsmittel	Ketone	keines
Flammpunkt	ca.+ 12 °C	
Abluftzeit (Minimum)	30 Minuten	
Offene Zeit (Maximum)	6 Stunden	
Verarbeitungszeit	2 bis 3 Stunden	
Verbrauch	ca. 100 g / m ²	
Verarbeitungstemperatur	mindestens +5 °C, höchstens +30 °C	
Lagertemperatur	mindestens +5 °C, höchstens +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	mindestens -40 °C, höchstens +120 °C	

Bestellinformationen

Verpackung	Set (Komponente A und B)
Inhalt	0,5 Liter (Verpackung 6 Stück)
Farbe	hellgelb
Artikelnr.	100485 AAS
Haltbarkeit	18 Monate (in ungeöffneter Verpackung)

Andere Verpackungen auf Anfrage lieferbar. Bei Großverpackungen kann die Haltbarkeit abweichen.

Sicherheitsinformationen

Für weitere Sicherheitsinformationen verweisen wir auf das entsprechende SABA Sicherheitsdatenblatt.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postfach 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31(0)315 65 89 99 F +31(0)315 65 89 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.